

Ürün Kodu	Ölçü
WA.EKW-255032	255 x 32 x 76.2
WA.EKW-305032	305 x 32 x 76.2
WA.EKW-305040	305 x 40 x 76.2
WA.EKW-355040	355 x 40 x 127
WA.EKW-355050	355 x 50 x 127
WA.EKW-405040	405 x 40 x 127
WA.EKW-405050	405 x 50 x 127
WA.EKW-455080	455 x 80 x 203.2
WA.EKW-500100	500 x 100 x 304.8
32A-305032	305 x 32 x 76.2
32A-305040	305 x 40 x 76.2
32A-355040	355 x 40 x 127
32A-355050	355 x 50 x 127
32A-405040	405 x 40 x 127
32A-405050	405 x 50 x 127
32A-455080	455 x 80 x 203.2
32A-500100	500 x 100 x 304.8
93A.EKDR-255032	255 x 32 x 76.2
93A.EKDR-305032	305 x 32 x 76.2
93A.EKDR-305040	305 x 40 x 76.2
93A.EKDR-355040	355 x 40 x 127
93A.EKDR-355050	355 x 50 x 127
93A.EKDR-405040	405 x 40 x 127
93A.EKDR-405050	405 x 50 x 127
DA-355040	355 x 40 x 127
DA-355050	355 x 50 x 127
DA-405040	405 x 40 x 127
DA-405050	405 x 50 x 127
GC.SCG-355040	355 x 40 x 127
GC.SCG-355050	355 x 50 x 127
GC.SCG-405040	405 x 40 x 127
GC.SCG-405050	405 x 50 x 127

WA.EKW



WA.EKW: Beyaz renkli Alüminyum Oksit kumdur. Genellikle Satih ve Silindirik taşlamalarda yumuşak ve orta sertlikteki (40-55 Hrc) imalat ve sementasyon çeliklerinin (Ç1050, St37 , 8620 , 4140) taşlanması işlemlerinde ve takım bileme taşlarında kullanılır. Yumuşak malzemelerin taşlanmasında L sertliği , Orta sertlikteki malzemelerin taşlanmasında K sertliği , Takım bileme taşlarında ise ihtiyaca göre J , K ve L sertlikleri kullanılır. Satih ve Silindirik taşlamalarda Sert malzemelerin (60-62 Hrc) taşlanmasında pek tercih edilmemekle birlikte gerektiği zaman H , I ve J sertliğindeki WA taşlar kullanılabilir.

32A



32A: Monocrystal Alüminyum oksit taştır. Genellikle krem rengidir, ancak gerektiği zaman farklı bağlayıcı türleri kullanıldığından açık pembe veya açık mavi olabilir. Özellikle satih taşlamalarda 60-62 Hrc sertliğindeki takım çeliklerinin (2379 , 3343 , 2080 , HSS) taşlanmasında oldukça iyi sonuç verir. Bu tip malzemelerin satih taşlama işlemlerinde ana kalite 32A 46 H 8 V veya çok büyük ebatlı malzemelerde 32A46H10V kalitesidir.

93A.EKDR



93A.EKDR: Koyu kırmızı renkli Monocrystal Alüminyum oksit taştır. Özellikle silindirik taşlamalarda 60-62 Hrc sertliğindeki takım çeliklerinin (2379 , 3343 , 2080 , HSS) taşlanmasında oldukça iyi sonuç verir. Bu tip malzemelerin satih taşlama işlemlerinde ve krom oranı yüksek malzemelerin taşlanmasında da son derece iyi sonuç verir. Silindirik taşlamalarda 93A54J8V , satih taşlamalarda 93A46J13V ana kalitelerdir.

DA



DA: Mavi renkli alüminyum oksit taştır. Özellikle plastik ve alüminyum enjeksiyon malzemelerinin taşlanmasında oldukça iyi sonuç verir.

GC.SCG



GC.SCG: Yeşil Silicon Carbide taştır. Sert malzemelerde ve karbür malzemelerde, paslanmaz çeliklerde ve demir dışı metallerin taşlanmasında kullanılır.